



Base: Agua
Línea: Látex
Sub-línea: Vinil-acrílica

Producto: Pintura
Marca: BUCKY®
Fecha de revisión: Junio 2018

Descripción

BUCKY® es una pintura látex vinil-acrílica, 100% lavable, de alto cubriente y rendimiento, y confiere fino acabado satinado.

Su formulación brinda una pintura de excelente desempeño, alto poder tintóreo, y asegura la obtención de las siguientes propiedades:

- a) duración de la película en exteriores de 7 años, en climas no severos
- b) muy buena lavabilidad
- c) buen rendimiento (m² / litro)
- d) buena resistencia a la formación de hongos
- e) excelente brochabilidad aún en superficies rugosas o porosas
- f) muy buena nivelación, deja una superficie de apariencia tersa y con un fino acabado satinado
- g) emite un ligero olor agradable durante su aplicación.

Usos

Protección y decoración de superficies de cemento, yeso, asbesto, ladrillo, tabique, morteros y madera.

Se recomienda para exteriores e interiores que requieran una excelente lavabilidad y fino acabado como residencias, oficinas, hospitales, hoteles, locales comerciales, escuelas, etc. También para rotulaciones.

Los colores intensos -básicos- se recomiendan para entintar durante el proceso de igualación de colores.

Instrucciones

IMPORTANTE: No pinte a la intemperie en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10 °C.

1. **Preparación A:** Elimine completamente las pinturas en mal estado con cepillo de alambre o espátula.
2. **Preparación B:** Deje la superficie seca, libre de polvo, grasa y cualquier material contaminante.
En superficies nuevas, porosas o de alta alcalinidad -cemento, concreto o similar- aplique AVISELLA® Sellador Acrílico 5x1 de PIRAVI®, diluido con un máximo de 5 partes de agua por 1 de sellador y deje secar 3 horas. Si el concreto es nuevo deje curar este un mínimo de 28 días antes de aplicar el sellador.
En superficies con pintura vieja y en mal estado, se recomienda eliminarla y lavar antes de aplicar el sellador.
3. **Dilución:** Agregue agua limpia hasta un 20% del volumen de pintura a preparar y mezcle bien.
4. **Aplicación:** Aplique dos manos de pintura con brocha, rodillo, cepillo, pistola de aire o airless.
Mantenga las cerdas de la brocha o rodillo con pintura húmeda, así evita seque en partes y demerite el acabado.
Deje transcurrir 2 horas entre la primera y la segunda mano.
5. **Limpieza:** Lave su equipo de trabajo con agua y jabón una vez terminada la aplicación.
6. **Cuidados:** Solo mezcle con colores de cualquiera de las vinil-acrílicas DECORAVIT®, AVITLA®, ZSISS® e INTERIOREX®, y con la acrílica VITACRYL® de PIRAVI®. No mezcle con otras pinturas, ni para entonar, porque pueden variar sus propiedades e incluso ser incompatibles.

Especificaciones

Tipo de resina: copolímero vinil acrílico.
Viscosidad: 90 - 105 KU (Unidades Krebs) a 25 °C.
Rendimiento*: mínimo 8 m² / litro (blanco e intermedios).
mínimo 7 m² / litro (colores básicos).
Peso específico: 1.35 - 1.38 kg / litro (blanco).
1.20 - 1.23 kg / litro (colores básicos).

Tiempo de secado: 1 hora al tacto, máx.
Lavabilidad: mínimo 20,000 ciclos.
Acabado: satinado.
Manos recomendadas: dos.
P.H.: 7.5 - 9.0.
*sobre superficie lisa y sellada