



Base: Solvente
Línea: Alquidálica
Sub-línea: Modificada

Producto: Imprimante (Fondo Anticorrosivo)
Marca: PRIMARIO INDUSTRIAL PIRAVI®
Fecha de revisión: Junio 2018

Descripción

PRIMARIO INDUSTRIAL PIRAVI® es un imprimante alquidálico de cadena cortada de muy rápido secado. Su formulación brinda:

- a) muy rápido secado, seca al tacto en 14 minutos
- b) duración en intemperie como acabado, mínimo 1 año
- c) alta adherencia
- d) incrementa el anclaje de la pintura de acabado
- e) buen poder cubriente
- f) gran flexibilidad
- g) buen rendimiento
- h) alta dureza.

Usos

Imprimante, primera mano sobre superficies ferrosas, para incrementar el anclaje de la pintura de terminado a la superficie metálica y para proteger de la corrosión las piezas o estructuras ferrosas, principalmente las que tardarán en ser pintadas con el acabado. Si el primario va a ser utilizado como acabado semi mate, aplicar una segunda mano. NO UTILIZAR cuando el acabado a utilizar sea laca o poliuretano o epóxico.

Aplicación

Instrucciones:

1. **Preparación A:** Elimine completamente el óxido y las pinturas en mal estado. Sobre metal utilice lija de agua, cepillo de alambre, removedor, espátula u otros. Sobre madera, lijar hasta alcanzar rugosidad-tertura deseada.
2. **Preparación B:** Limpie perfectamente la superficie con un solvente limpiador hasta dejarla libre de polvo, grasa, silicón, aceite, humedad, removedor o cualquier otro contaminante y déjela secar.
3. **Dilución:** De ser necesario, agregue entre 20 y 30% de xileno o tolueno o thinner al volumen de pintura a preparar. **La solvencia y compatibilidad del thinner deberán ser comprobadas antes de usar el primario; en el mercado hay una diversidad de calidades de éste. Sobre un poco del primario agregue thinner y mezcle, utilícelo solo si es compatible; sin grumos, fácil de mezclar, dejando un acabado uniforme.** Mezcle perfectamente y cuele para un mejor acabado.
4. **Aplicación:** Aplique solo mediante aspersion, pistola de aire o airless, una mano si lo va a dejar de acabado, de ser necesario aplique la segunda mano 10 minutos a 4 horas después de la primera.
5. **Limpieza:** Limpie su equipo de aplicación con thinner estándar o con el disolvente utilizado inmediatamente después de terminar de pintar. No deje material en el equipo.
6. **Cuidados:** Solo mezcle colores de la línea PRIMARIO INDUSTRIAL PIRAVI®. NO ES COMPATIBLE CON NINGÚN PRODUCTO DE LA MARCA ZECO-RAP®. No mezcle con otras pinturas. No pinte a la intemperie en días lluviosos ni cuando la temperatura de la superficie sea menor a 10 °C o mayor a 36 °C. Aplique este producto con ventilación adecuada y utilizando el equipo de protección recomendado, principalmente mascarilla con filtro para vapores orgánicos.

Especificaciones

Tipo de resina:	alquidámica de cadena cortada.
Viscosidad (según el color):	85 – 105 KU (Unidades Krebs) a 25 °C.
Rendimiento a dos manos:	7 - 8 m ² / litro sobre superficie lisa y sellada.
Peso específico (según color):	1.27 - 1.32 kg / litro.
Tiempo de secado:	12 a 14 minutos al tacto.
Manos recomendadas:	una como primario imprimante, dos como acabado.
Acabado:	semi mate.
Sólidos en peso (según color):	52 - 56%
Colores de línea:	blanco, gris, rojo óxido y negro.
Presentaciones:	1, 4, 19 y 200 litros.